

GENERAL 100

Decorativa / Pintura vinil-acrítica / Mate

Áreas	Colores	Rendimiento Teorico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	Blanco y 12 colores Básicos	Hasta 11-14 m ² /Litro*	20-25 min ⁽⁺⁾

(*)Sobre superficie lisa y previamente sellada @ 1 mano. (+) @ 25 °C y 50%Humedad Relativa.

Características	Descripción General																										
<ul style="list-style-type: none"> • Buen rendimiento, en interiores y exteriores • Cubre algunos defectos en muros • Bajo costo por metro • Versátil para construcción y mantenimiento 	<p>Pintura a base de Látex Vinil-acrílico, acabado mate, fórmula de alto rendimiento.</p> <p>Fabricada bajo TECNOLOGIA VERDE.</p>																										
<p>Recomendada para: Superficies de mampostería, concreto, fibrocemento, tabla roca, estuco, bardas, plafones, almacenes, etc.</p>	<p>Limitantes No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C</p>																										
Información del Producto																											
<ul style="list-style-type: none"> • Colores: Blanco con 11 colores de línea, básicos. • Igualación en Fábrica en cualquier color de nuestro abanico de colores. • Cumple: Norma de calidad NMX-C-423-ONNCCE-2003. 	<p>Datos técnicos:</p> <table> <tr> <td></td> <td>Blanco</td> </tr> <tr> <td>Tipo de vehículo:</td> <td>Látex vinil-acrílico</td> </tr> <tr> <td>Alto contenido de dióxido de titanio:</td> <td>16% mínimo</td> </tr> <tr> <td>Sólidos en volumen:</td> <td>35-40%</td> </tr> <tr> <td>Sólidos en peso:</td> <td>52-57%</td> </tr> <tr> <td>Densidad:</td> <td>1.40- 1.50 Kg / L</td> </tr> <tr> <td>Viscosidad ICI:</td> <td>≥1.50 mínimo</td> </tr> <tr> <td>Secado(+) @ 25 °C y 50%H.R.:</td> <td>20-25 Minutos</td> </tr> <tr> <td>Tipo de secado:</td> <td>Por coalescencia</td> </tr> <tr> <td>Acabado:</td> <td>Mate</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento Teórico 1 mano:</td> <td>11-14m²/L</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de almacenaje:</td> <td>25°C Y 50% H.R.</td> </tr> <tr> <td>Dilución:</td> <td>10 a 15% con agua limpia.</td> </tr> </table>		Blanco	Tipo de vehículo:	Látex vinil-acrílico	Alto contenido de dióxido de titanio:	16% mínimo	Sólidos en volumen:	35-40%	Sólidos en peso:	52-57%	Densidad:	1.40- 1.50 Kg / L	Viscosidad ICI:	≥1.50 mínimo	Secado(+) @ 25 °C y 50%H.R.:	20-25 Minutos	Tipo de secado:	Por coalescencia	Acabado:	Mate	Rendimiento Teórico 1 mano:	11-14m ² /L	Condiciones de almacenaje:	25°C Y 50% H.R.	Dilución:	10 a 15% con agua limpia.
	Blanco																										
Tipo de vehículo:	Látex vinil-acrílico																										
Alto contenido de dióxido de titanio:	16% mínimo																										
Sólidos en volumen:	35-40%																										
Sólidos en peso:	52-57%																										
Densidad:	1.40- 1.50 Kg / L																										
Viscosidad ICI:	≥1.50 mínimo																										
Secado(+) @ 25 °C y 50%H.R.:	20-25 Minutos																										
Tipo de secado:	Por coalescencia																										
Acabado:	Mate																										
Rendimiento Teórico 1 mano:	11-14m ² /L																										
Condiciones de almacenaje:	25°C Y 50% H.R.																										
Dilución:	10 a 15% con agua limpia.																										
<p>Asistencia técnica:</p> <p>A través de su Distribuidor autorizado General Paint.</p> <p>Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx</p> <p>y/o contacte: sopORTE-tecnico@general-paint.com.mx</p> <p>O llámenos al 01800 999 4389</p>	<p>Presentación: Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Galón 4 L, Bote 1 L</p>																										

GENERAL 100

Decorativa / Pintura vinil-acrítica / Mate

Aplicación y sistemas

Preparación de Superficie:

Las superficies deben estar limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura vieja sin adherencia o con pigmento suelto. Las superficies satinadas o brillantes requieren mínimo un lijado previo.

Sistema de Sellador y acabado de GENERAL 100:

Sobre superficies nuevas y sanas:

Sellador recomendado: Sellador 7x1, vinil-acrítico alto rendimiento, altos sólidos. En superficies rugosas la dilución recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de Sellador 7x1.

Acabado: GENERAL 100 a una o dos capas.

Sobre concreto al exterior o superficies con salitre:

Sellador recomendado: Spectrum 25, sellador acrílico contra álcali. En superficies semejantes a un aplanado fino la dilución recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de Spectrum 25.

Acabado: GENERAL 100 a una o dos capas.

Aplicación:

Agitar vigorosamente GENERAL 100 dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersión con equipo Airless. Asegúrese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor. Para aplicación al exterior en condiciones de alta temperatura o con viento ajuste la dilución de acuerdo a las indicaciones de nuestro departamento técnico.

Limpieza: Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicación adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidación

Vida en Almacén: 18 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.