

PINTURA TRAFICO BASE AGUA

Construcción / Pintura Acrílica base agua / Señalización

Áreas	Colores	Rendimiento Teórico	Tiempo de secado
Carretera y señalización	Blanco y Amarillo	Hasta 8 m ² /Litro*	5 min ⁽⁺⁾

(*) 3 milésimas secas Sobre superficie lisa y previamente sellada. (+) @ 25 °C y 50%Humedad Relativa.

Características	Descripción General
<ul style="list-style-type: none"> • Base agua • Resistente a la abrasión • Resistente al tráfico vehicular y peatonal • Secado rápido • Alta reflexión al usar la proporción adecuada de esferas de vidrio. 	<p>Pintura base agua 100% Acrílica, diseñada para señalización en carreteras, estacionamiento, banquetas, etc.</p>
Recomendada para:	Limitantes
<p>Como capa única para señalamiento. Se usa principalmente para la señalización de las líneas divisorias en calles y carreteras; también se usa para pintar áreas que requieren alta visibilidad en la oscuridad. Puede ser usada para pintar las guarniciones de las banquetas, camellones, en las señales de paso peatonal y avenidas.</p>	<p>No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C. Si la superficie presenta alta humedad y/o las condiciones climáticas son mayor 80%H.R. Si existe amenaza de lluvia antes de 60 minutos previo, se sugiere no aplicar producto.</p>

Información del Producto	
<ul style="list-style-type: none"> • Colores: Blanco y Amarillo. • Finura Hegman ≥ 4 • Viscosidad: 75-90KU • Flexibilidad: sin discontinuidad • Resistencia: solventes y gasolinás • Resistencia abrasión: ≥225Kg arena /mm • Cumple Norma SCT: N.CMT 5.01.001/13 	<p>Datos técnicos:</p> <p>Blanco</p> <p>Tipo de vehículo: Acrílico 100% Tipo de pigmento: Dióxido de titanio. Sólidos en peso: 73 ±3% Espesor de película Recomendado por capa: 3 - 5 mils (75-100 micras) secas Densidad: 1.58±0.05 Kg / L Rendimiento teórico a 1 Capa @ 3-5 mils.^(*): 8 a 5 m² / L Secado (+) @ 25 °C y 50%H.R. Tacto: 5-8 Minutos Secado Duro^(*): 45-60 minutos Tipo de secado: Por coalescencia y evaporación Condiciones de almacenaje: 25°C Y 50% H.R. Dilución: No se sugiere en caso de requerirse máximo 5% volumen.</p> <p>Presentación: Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Galón 4 L</p>
<p>Asistencia técnica: A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx O llámenos al 01800 999 4389</p>	

PINTURA TRAFICO BASE AGUA



Construcción / Pintura Acrílica base agua / Señalización

Aplicación y sistemas

Preparación de Superficie:

Las superficies deben estar limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante y un primario adecuado).

Para superficies contaminadas con algas, moho y hongos en lo general, favor de contactar a nuestro servicio técnico, para ampliar las instrucciones de limpieza.

En caso de concreto nuevo, mordentar con solución: 3 partes de agua: 1 ácido muriático en volumen. Enjuagar perfectamente con agua limpia, dejar secar y posteriormente aplicar pintura

Espesor recomendado por capa:

- 4-6 milésimas de película húmeda con brocha
- 8-10 milésimas de película húmeda con maquina pinta-rama.

Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, contáctenos para ayudarle a evitar riesgos.

No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca. En el concreto deben pasar 28 días para su correcto curado.

Aplicación:

Agitar vigorosamente PINTURA DE TRAFICO BASE AGUA, dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme.

Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersión con equipo Airless (mínimo 2000 psi y boquilla 415 o 317. Asegúrese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor.

Limpieza:

Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicación airless adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidación.

Vida en Almacén: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUI ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.