

ELASTOMERO ACRILICO 5 AÑOS



PINTURAS
**GENERAL
PAINT**

Arquitectónicos • Impermeabilizantes • Industriales

Construcción / Impermeabilizante / Acrílico elastomérico 5 años

Área	Colores	Rendimiento Práctico	Tiempo de secado
Exterior	Blanco, Rojo óxido y Verde	1 m ² /Litro*	40 min tacto 4 hr para lluvia ⁽⁺⁾

(*)Para asegurar el correcto funcionamiento del producto. (+) @ 25 °C y 50%Humedad Relativa.

Características	Descripción General
<ul style="list-style-type: none"> • Acrílico Modificado impermeable • Excelente flexibilidad • Buena elongación • Excelente adhesión. • Alto Performance y durabilidad • Para tránsito ligero. 	<p>Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico Modificado de fácil aplicación. Excelente Relación Costo-Beneficio Libre de plomo, mercurio y otros metales pesados.</p>

Recomendada para:	Limitantes
Impermeabilizar Superficies al exterior, horizontales o verticales, tales como azoteas, pretilas, bases de tinaco, techos de lámina o fibrocemento preparados adecuadamente, muros laterales o hacia taludes, para protección de aislantes térmicos como la espuma de poliuretano o para renovar incluso impermeabilizantes asfálticos envejecidos en buen estado.	No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C. No está diseñado para superficies en inmersión continua. Aunque soporta tirantes de agua hasta de 20 cm por 3 días

Información del Producto	
<ul style="list-style-type: none"> • Colores: Blanco y Rojo óxido (Terracota). Puede fabricarse en verde y Azul bajo Pedido mínimo de 200 L • Para otros colores puede asesorarse con su distribuidor más cercano. • Prueba de Mandril cónico ASTM-D-1308: Pasa • Prueba de Propiedades de Tensión ASTM D2370: 800 psi Elongación 300% • Lavabilidad ASTM2486-89 > 10, 000 ciclos 	<p>Datos técnicos:</p> <p>Blanco</p> <p>Tipo de vehículo: Acrílico elastomérico Tipo de pigmento: Dióxido de titanio. Sólidos en volumen: 42 ± 2 % Densidad: 1.32 ± 0.03 Kg / l Viscosidad: 100 -110 KU Rendimiento práctico^(*): 1.0 m²/ l Tiempos de Secado (+) @ 25 °C y 50%Hum.Rel.: 40 Minutos al tacto</p> <p>Tipo de secado: Por coalescencia y evaporación Acabado: Semimate Almacenaje: 25°C Y 50% H.R. Dilución: Como autosello 3 partes agua por una de producto 10 a 15% con agua limpia.</p>
<p>Asistencia técnica: A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx O llámenos al 800 999 4389</p>	<p>Presentación: Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Galón 4 L</p>

GENERAL PAINT, S.A. DE C.V.

Calz. Legaria No. 259 A, Col. Argentina Antigua, Alc. Miguel Hidalgo,
 Ciudad de México cp 11270
 Tels. (55) 5353 0313 / 5353 0554

Soporte: soporte-tecnico@general-paint.com.mx

Ventas: gventas@general-paint.com.mx

DIRECCION FABRICA

Circuito de la Industria Norte s/n Mz 17 lote 2 y 3, Parque Industrial Lerma, Estado de México CP 52000 Tel: (728) 282-3984 /86

R1/EBC Pag. 1/2

ELASTOMERO

ACRILICO 5 AÑOS



PINTURAS
**GENERAL
PAINT**

Arquitectónicos • Impermeabilizantes • Industriales

Construcción / Impermeabilizante / Acrílico elastomérico 5 años

Aplicación y sistemas

Preparación de Superficie:

Las superficies deben estar limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante y un primario adecuado). Las superficies satinadas o brillantes requieren mínimo un lijado previo. En las superficies interiores considere que algunos plafones, techos y muros pueden tener rastros de grasa, que debe eliminarse lavando con agua y jabón líquido o desengrasante biodegradable de preferencia con un enjuague de agua limpia posterior. Para superficies contaminadas con algas, moho y hongos en lo general, favor de contactar a nuestro servicio técnico, para ampliar las instrucciones de limpieza.

Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, contáctenos para ayudarle a evitar riesgos.

Aplicación:

Agitar vigorosamente ELASTOMERO ACRILICO 5 AÑOS dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersion con equipo Airless. Asegúrese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor. Para aplicación al exterior en condiciones de alta temperatura o con viento ajuste la dilución de acuerdo a las indicaciones de nuestro departamento técnico.

Sistema de Sellador o primario y acabado de ELASTOMERO ACRILICO 5 AÑOS:

En muchos casos es factible utilizar nuestra IMPERMEABILIZANTE como un autoimprimante, que quiere decir que funciona como sello y acabado, sin embargo, es necesario considerar que el mejor rendimiento y apariencia se logra al utilizar el sellador o primario más adecuado a cada superficie. Consúltenos.

No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca. En el concreto deben pasar 28 días para su correcto curado.

Sobre enladrillado, mampostería, concreto, fibrocemento, bardas, muros de edificios, etc.:

Sellador recomendado: SPECTRUM 25, Acrílico alto rendimiento, resistencia a la alcalinidad. En superficies rugosas la dilución recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de Sellador Spectrum 25.
Acabado: ELASTOMERO ACRILICO 5 AÑOS dos capas cruzadas mínimo, respetando el rendimiento de 1 m² por litro para dar la garantía.

Sobre lámina o galvanizado:

Sellador recomendado: Devoseal 800, sellador epóxico de alta adherencia, diluido hasta un 35% con Devodil 33, para aumentar su penetración, al estar tack se debe colocar el impermeabilizante.

Acabado: ELASTOMERO ACRILICO 5 AÑOS a dos capas cruzadas.

Limpieza: Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicación Airless adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidación.

Vida en Almacén: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS. LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS DEL PRODUCTO NO VARIARÁN. SIN EMBARGO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.

GENERAL PAINT, S.A. DE C.V.

Calz. Legaria No. 259 A, Col. Argentina Antigua, Alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México cp 11270
Tels. (55) 5353 0313 / 5353 0554

Soporte: soporte-tecnico@general-paint.com.mx

Ventas: gventas@general-paint.com.mx

DIRECCION FABRICA

Circuito de la Industria Norte s/n Mz 17 lote 2 y 3, Parque Industrial Lerma, Lerma, Estado de México CP 52000 Tel: (728) 282-3984 /86