

GENERAL 300



Decorativa / Pintura vinil-acrítica / Siliconizada

Áreas	Colores	Rendimiento Teorico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	Blanco y más de 1,000 colores	<i>más de 16.9 m² /Litro*</i>	30 min⁽⁺⁾

(*)@ 25 micras sobre superficie lisa y previamente sellada. (+) @ 25 °C y 50%Hum.Rel.

Características	Descripción General
<ul style="list-style-type: none"> • MEJORADO Poder cubriente • Buen rendimiento, en interiores y exteriores • Al ser aplicada no salpica. <p>Rápido Secado y mínimo tiempo entre capas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ofrece impermeabilidad y migración de vapor • Resistencia a la intemperie 	<p>Pintura a base de Látex Vinil-acrílico siliconizado de buena duración, acabado mate. MEJORADO PODER CUBRIENTE Y BLANCURA.</p>
Recomendada para:	Limitantes
Superficies de yeso, mampostería, concreto, fibrocemento, tabla roca, estuco, bardas, plafones, almacenes, etc.	No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C

Información del Producto	
<ul style="list-style-type: none"> • Colores: Blanco e Igualación en Fábrica en cualquier color de nuestro abanico de colores. • Base Pastel y Deep • Producto Certificado en Calidad "C" de acuerdo a la Norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 • Mejor resistencia a lavabilidad >3000 ciclos 	<p>Datos técnicos: Blanco</p> <p>Tipo de vehículo: Látex vinil-acrílico Sólidos en volumen: 43% Densidad: 1.49- 1.53 Kg / l Viscosidad: 100 -110 KU Rendimiento práctico a 2 Capas ^(*): 5.0 m² / l Secado(+) @ 25 °C y 50%H.R.: 30 Minutos Tipo de secado: Por coalescencia Acabado: Mate Condiciones de almacenaje: 25°C Y 50% H.R. Dilución: 10 a 15% con agua limpia.</p>
<p>Asistencia técnica: A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx O llámenos al 01800 999 4389</p>	<p>Presentación: Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Galón 4 L, Bote 1 L</p>

GENERAL 300



Decorativa / Pintura vinil-acr lica / Siliconizada

Aplicaci3n y sistemas

Preparaci3n de Superficie:

Las superficies deben estar limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura vieja sin adherencia o con pigmento suelto. Las superficies satinadas o brillantes requieren m nimo un lijado previo. En las superficies interiores considere que algunos plafones, techos y muros pueden tener rastros de grasa, que debe eliminarse lavando con agua y jab3n l quido o desengrasante biodegradable de preferencia con un enjuague de agua limpia posterior. Para superficies contaminadas con algas, moho y hongos en lo general, favor de contactar a nuestro servicio t cnico, para ampliar las instrucciones de limpieza.

Precauci3n: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es t3xico, cont ctenos para ayudarle a evitar riesgos.

Aplicaci3n:

Agitar vigorosamente GENERAL 300 PRO dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Su aplicaci3n es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersi3n con equipo Airless. Aseg rese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor. Para aplicaci3n al exterior en condiciones de alta temperatura o con viento ajuste la diluci3n de acuerdo a las indicaciones de nuestro departamento t cnico.

Sistema de Sellador y acabado de GENERAL 300 PRO:

No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca. En el concreto deben pasar 28 d as para su correcto curado.

Sobre superficies nuevas y sanas, tales como yeso, mamposter a, concreto, fibrocemento, tabla roca, bardas, muros de edificios, etc.:

Sellador recomendado: Sellador 7x1, vinil-acr lico alto rendimiento, altos s3lidos. En superficies rugosas la diluci3n recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de Sellador 7x1.

Acabado: GENERAL 300 PRO a una o dos capas.

Sobre concreto al exterior o superficies con salitre:

Sellador recomendado: Spectrum 25, sellador acr lico contra  lcali. En superficies semejantes a un aplanado fino la diluci3n recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de Spectrum 25.

Acabado: GENERAL 300 PRO a una o dos capas.

Limpieza: Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicaci3n, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicaci3n adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidaci3n

Vida en Almac n: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vac os, a trav s de los centros de reciclado o con dep3sitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQU  ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANT A O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.