



HOJA DE ESPECIFICACIONES

SPECTRUM CRACK REPAIR

TIPO GENÉRICO: Recubrimiento acrílico de consistencia pastosa, formulado a base de resinas acrílicas base agua y alto contenido de minerales naturales libres de asbesto.

PERFORMANCE: Es un recubrimiento de alto performance ya que por su versatilidad de aplicación sella como calafateador en sistemas de impermeabilización, prefabricados, resanador de grietas verticales y horizontales (no escurre), actúa como sello impermeable al agua en las grietas o reparaciones; además de ser un producto 100% **ECOLÓGICO**.

USOS RECOMENDADOS: Como sellador de juntas, fisuras, grietas y ranuras en superficies de concreto; Resanador y calafateador para los empalmes transversales y longitudinales en techumbres de laminas de fibro-cemento, plasticas, prefabricados y metalicas. Para tratamiento de grietas en Sistemas Impermeables.

PROPIEDADES FÍSICAS

ACABADO: liso y mate.	ELONGACION (ASTM D-2370/82): 250%
VISCOSIDAD: 300,000 cps	RENDIMIENTO TEORICO(25 micras): 31.5m ² /l
DENSIDAD (g/cc): 1.56 +/- 2	RESISTENCIA A LA ABRASION: Excelente
ADHERENCIA: Excelente	SECADO TACTO: 20-30 Minutos (máximo)
ESTABILIDAD EN ENVASE: Hasta un año en envase original cerrado (25-30 ° C)	COLOR: Blanco

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Eliminar de la superficie cualquier residuo de pinturas mal adheridas, salitre, polvo, aceite o grasa. No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca.

SELLADOR: Rellene las grietas (tamaño minimo 1/6 de pulgada) con SPECTRUM CRACK REPAIR utilizando espátula.

CALAFATEADOR: Se usa para sellar superficies tales como: metalicas-vidrio, prefabricado-vidrio, prefabricado-metal, etc.

RESANADOR: Rellene las grietas (tamaño minimo 1/6 de pulgada) con SPECTRUM CRACK REPAIR, asegurandose de que se tenga contacto en todas las partes de la socavacion, apoye el relleno utilizando espátula, proceda a dar el acabado liso ó requerido.

ADELGAZAMIENTO: Este producto, no lo requiere.

LIMPIEZA: Use agua limpia

VIDA EN ALAMCE N: 12 meses

CONDICIONES DE ALMACENAJE: 25°C Y 50% H.R

NOTA: Los datos anteriores deben ser considerados como una guía o ayuda, no intentan ser restrictivos pues el trabajo en campo es muy variable. por lo tanto GENERAL PAINT, no asume ninguna responsabilidad sobre los resultados en rendimiento o daños que pudiesen surgir por el uso de este producto o la información referente sin contar con una supervisión previa.

DEVOX, S.A. DE C.V.

PLANTA: Circuito de la industria Norte S/N Manzana 17, Lote 2 y 3 Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. México

TEL: 01 (728) 2823984 / 2823986 e/mail. gventas@general-paint.com.mx

CENTRO DE SERVICIO MEXICO D.F.: Camino a Sta. Lucía # 383, Col. Sn. Miguel Amanlla., C.P. 02700, México, D.F., Tel: (55) 5353-05-54;

Fax: (55) 5353-03-13 e/mail. Soporte-tecnico@general-paint.com.mx