



# PINTURA PARA ALBERCA

## HULE CLORADO

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

TIPO GENERICO: Pintura para alberca a base de Hule Clorado

DESEMPEÑO: Recubrimiento a base de resinas de hule clorado y pigmentos, que proporcionan una película extremadamente durable en superficies en contacto con agua salada ó dulce.

USOS RECOMENDADOS: Se usa para recubrir, albercas, estanques, cisternas y caben ser señaladas sus enormes características de desempeño:

- **Resistencia superficies alcalinas.**
- **No necesita primario alguno.**
- **Excelente adherencia al concreto.**
- **Evita la proliferación de microorganismos presentes en el agua.**
- **Gran resistencia a los agentes químicos típicos usados en el tratamiento de agua para albercas.**
- **Fácil limpieza con métodos manuales.**

| PROPIEDADES FISICAS                |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| % Sólidos en Peso:                 | 47% +/- 2                  |
| Densidad kg/l                      | 1.18 +/- 0.03              |
| Espesor seco recomendado por capa: | 3 milésimas                |
| Rendimiento teórico @ 25 micras:   | 14.0 m <sup>2</sup> /l     |
| Brillo @ 60°:                      | Acabado brillante: 100-90% |
| Estabilidad en almacén:            | 12 meses.                  |
| Colores:                           | Blanco y Azul              |
| Presentación:                      | 19 litros                  |

### INSTRUCCIONES DE APLICACION

**PREVIAMENTE PINTADAS:** Se debe eliminar aceites, grasa, escamas, polvo, etc., de la superficie, con una solución de fosfato trisódico en agua caliente, Restregar con un cepillo de cerdas duras ó de alambre, enjuagando con agua en abundancia; realizar esto por secciones.

Una pequeña parte de la superficie, debe pintarse con el recubrimiento a usar para comprobar su compatibilidad y en caso que se remueva, reblandezca y/ó ampole ó desprenda la película vieja, será necesario sopletear toda la pintura vieja.

General Paint Co. de México, S.A. de C.V.

**PLANTA:** Circuito de la industria Norte S/N Manzana 17, Lote 2 y 3 Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. México  
TEL: 01 (728) 2823984 / 2823986 e/mail. [gpventas@general-paint.com.mx](mailto:gpventas@general-paint.com.mx)  
**CENTRO DE SERVICIO MEXICO D.F.:** Camino a Sta. Lucía # 383, Col. Sn. Miguel Amanatla., C.P. 02700,  
México, D.F., Tel: (55) 5353-05-54; Fax: (55) 5353-03-13 e/mail. [Soporte-tecnico@general-paint.com.mx](mailto:Soporte-tecnico@general-paint.com.mx)





# PINTURA PARA ALBERCA

## HULE CLORADO

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**SUPERFICIES DE CONCRETO NUEVO:** Se debe esperar por lo menos de 60 días después de construida, antes de empezar a pintar. En este período se debe resanar todo tipo de cuarteaduras, cráteres e imperfecciones de la superficie.

Eliminar el polvo, aceite, grasas y todo tipo de agentes extraños, con una solución al 10% de ácido muriático. Restregar el concreto con un cepillo de cerda dura ó alambre, hasta alcanzar la efervescencia del ácido. Enjuagar posteriormente con agua (este procedimiento debe seguirse en secciones, nunca abarque toda la superficie). Usar goggles.

**OBSERVACIONES:** Se debe tener cuidado en impermeabilizar la parte exterior de las paredes de concreto de los tanques, para evitar ampollamientos y presiones innecesarias por debajo de la película del recubrimiento.

Al ocupar el ácido muriático ó el fosfato trisódico, es necesario usar guantes, botas, goggles y camisa de manga larga. Evite el concreto con la piel, ropa y principalmente con los ojos.

Para darle una textura antiderrapante, **debe agregarse ½ kg. de arena muy fina a cada bote de 4 litros de esta pintura se debe mezclar bien en periodos constantes (cada 10 minutos) mientras se aplica.**

**APLICACIÓN:** La superficie debe estar perfectamente seca, con una temperatura ambiental de 10 a 32° C. Hay que evitar aplicarla bajo los rayos del sol. Se recomienda empezar a pintar a media mañana (cuando el rocío de la noche se haya evaporado) y terminar a media tarde (evitando ambientes húmedos). No aplicar durante las estaciones lluviosas.

Se recomienda dar dos manos de pintura, la primera se debe diluir con solvente **DEVODIL 2** de 10 a 15% en volumen. La segunda se aplicará sin diluir, durante las 24 horas siguientes.

Debe dejarse un tiempo de curado de 7 días mínimo, antes de poner el tanque ó alberca en servicio.

**LIMPIEZA DEL EQUIPO:** Verificar que el equipo esté perfectamente limpio antes de usarse. Lavar inmediatamente después de usar el equipo con solvente.

**LIMPIEZA:** Usar **Devoclean No. 2**.

ALMACENAJE: Temperatura: 25°C Máximo.  
Humedad Relativa: 50 % Máximo.

General Paint Co. de México, S.A. de C.V.

**PLANTA:** Circuito de la industria Norte S/N Manzana 17, Lote 2 y 3 Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. México  
TEL: 01 (728) 2823984 / 2823986 e/mail. [gpventas@general-paint.com.mx](mailto:gpventas@general-paint.com.mx)  
**CENTRO DE SERVICIO MEXICO D.F.:** Camino a Sta. Lucía # 383, Col. Sn. Miguel Amantla., C.P. 02700, México, D.F., Tel: (55) 5353-05-54; Fax: (55) 5353-03-13 e/mail. [Soporte-tecnico@general-paint.com.mx](mailto:Soporte-tecnico@general-paint.com.mx)

