

GENERAL 400 SATIN

Enero 2025

Versión No.: 1 Emitido por I&D

Decorativa / Pintura Acrílica / Acabado Satinado

Áreas	Colores	Rendimiento Teórico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	Blanco	De 13-14 m ² /Litro*	30 min(**)

(*) A una milésima / 25 micras. (**) @ 25 °C, 50% Humedad Relativa.

Características	Descripción General
• Alto rendimiento, • Al ser aplicada no salpica • Tiene un excelente poder cubriente • Rápido Secado y mínimo tiempo entre capas • Permeable al vapor.	Pintura a base de Látex Acrílico de alta duración, para exteriores e interiores, fino acabado satinado. Libre de plomo, cromo y otros metales pesados.
Recomendada para:	Limitantes
Superficies de yeso, mampostería, concreto, fibrocemento, tabla roca, estuco, texturizados, bardas, muros de edificios, comercios, almacenes, etc.	No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C

Información del Producto																									
• Colores: Blanco. • Cumple con categoría AA Tipo I en norma NMX-C-423-ONNCCE-2019. • Prueba de Relación de contraste NMX-U-118-SCFI-2013: 96.1% a 10 mils. • Lavabilidad ASTM2486-89 > 10, 000 ciclos. • Prueba de Nivelación Método Interno MPG-053, grado obtenido: No.5; ofrece una nivelación superior. • Acabado (brillo) NMX-U-093-SCFI-2012: Nivel N3 (17.1-37.0 GU a 85°), resultado obtenido: 27.4 GU. • Brillo a 60°: 5.5 GU.	<table> <tr> <th>Datos técnicos.</th><th>Blanco</th></tr> <tr> <td>Tipo de vehículo:</td><td>Látex Acrílico</td></tr> <tr> <td>Sólidos en Volumen:</td><td>31 ±2%</td></tr> <tr> <td>Sólidos en Peso:</td><td>47 ± 2%</td></tr> <tr> <td>Espesor de película seca recomendado por capa:</td><td>1.5 mils (38 micras)</td></tr> <tr> <td>No. de capas recomendado:</td><td>2 capas</td></tr> <tr> <td>Rendimiento teórico a dos manos:</td><td>4-5 m² / L</td></tr> <tr> <td>Viscosidad:</td><td>100 -110 KU</td></tr> <tr> <td>Densidad:</td><td>1.25 ± 0.05 Kg/L</td></tr> <tr> <td>Acabado:</td><td>Satinado</td></tr> <tr> <td>Condiciones de almacenaje:</td><td>25°C Y 50% H.R.</td></tr> <tr> <td>Dilución:</td><td>De 10 a 15% con agua</td></tr> </table>	Datos técnicos.	Blanco	Tipo de vehículo:	Látex Acrílico	Sólidos en Volumen:	31 ±2%	Sólidos en Peso:	47 ± 2%	Espesor de película seca recomendado por capa:	1.5 mils (38 micras)	No. de capas recomendado:	2 capas	Rendimiento teórico a dos manos:	4-5 m ² / L	Viscosidad:	100 -110 KU	Densidad:	1.25 ± 0.05 Kg/L	Acabado:	Satinado	Condiciones de almacenaje:	25°C Y 50% H.R.	Dilución:	De 10 a 15% con agua
Datos técnicos.	Blanco																								
Tipo de vehículo:	Látex Acrílico																								
Sólidos en Volumen:	31 ±2%																								
Sólidos en Peso:	47 ± 2%																								
Espesor de película seca recomendado por capa:	1.5 mils (38 micras)																								
No. de capas recomendado:	2 capas																								
Rendimiento teórico a dos manos:	4-5 m ² / L																								
Viscosidad:	100 -110 KU																								
Densidad:	1.25 ± 0.05 Kg/L																								
Acabado:	Satinado																								
Condiciones de almacenaje:	25°C Y 50% H.R.																								
Dilución:	De 10 a 15% con agua																								
Asistencia técnica: A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Al correo: sopORTE-tecnico@general-paint.com.mx O llámenos al (728) 282-3984	Presentación: Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Galón 4 L, Bote 1 L																								

GENERAL 400 SATIN

Enero 2025

Versión No.: 1 Emitido por I&D

Decorativa / Pintura Acrílica / Acabado Satinado

Aplicación y sistemas

Preparación de Superficie:

Las superficies deben estar limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante y un primario adecuado). Las superficies satinadas o brillantes requieren mínimo un lijado previo. En las superficies interiores considere que algunos plafones, techos y muros pueden tener rastros de grasa, que debe eliminarse lavando con agua y jabón líquido o desengrasante biodegradable de preferencia con un enjuague de agua limpia posterior. Para superficies contaminadas con algas, moho y hongos en lo general, favor de contactar a nuestro servicio técnico, para ampliar las instrucciones de limpieza.

Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, contáctenos para ayudarlo a evitar riesgos.
No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca. En el concreto deben pasar 28 días para su correcto curado.

Aplicación:

Agitar vigorosamente GENERAL 400 satin dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersión con equipo Airless. Asegúrese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor. Para aplicación al exterior en condiciones de alta temperatura o con viento ajuste la dilución de acuerdo a las indicaciones de nuestro departamento técnico.

Sistema de Sellador y acabado de GENERAL 400 satin:

Es necesario considerar que el mejor rendimiento y apariencia se logra al utilizar el sellador más adecuado a cada superficie. **(Nota:** para algunos colores intensos o base Deep, es necesario que considere una capa de color blanco previa para optimizar la apariencia y solidez de dichos colores)

No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca. En el concreto deben pasar 28 días para su correcto curado.

Sobre superficies nuevas y sanas, tales como yeso, mampostería, concreto, fibrocemento, tabla roca, bardas, muros de edificios, etc.:

Sellador recomendado para todas las superficies: SELLADOR 7X1 y CONTRA ALKALY (S25), sellador acrílico contra humedad y álcalis. En superficies semejantes a un aplanado fino la dilución recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de S25.

Sobre concreto al exterior o superficies con salitre:

Sellador Pigmentado: SELLADOR CONTRA ALKALY PIGMENTADO (MAP), sellador acrílico con pigmento contra álcali, especial para colocar en superficies oscuras o con alta alcalinidad, excelente resistencia y cubriente, ofrece un fondo ideal para colores intensos. Siga las instrucciones de uso en su ficha técnica.

Acabado: GENERAL 400 satin a dos capas con dilución máxima del 10 %

Limpieza: Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicación adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidación

Vida en Almacén: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.